

Bảo vệ lớp phủ khỏi mưa cho đến khi khô hẳn.

Đối với bề mặt tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, phủ hai lớp sơn bảo vệ **Flintkote Aluminium** hoặc **Flintkote Decoralt** hoặc **Flintkote Colourflex** lên lớp **Flintkote 3** đã khô.

LƯỢNG PHỦ

Lượng phủ phụ thuộc vào loại mặt nền và phương pháp thi công. Lượng phủ tiêu biểu khoảng 1.0-1.5lít/m² cho hai lớp.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN SẢN PHẨM

Khả năng bắt cháy: Không có khả năng cháy

Tiếp xúc với da: Việc tiếp xúc không thường xuyên không gây ảnh hưởng xấu gì đối với da trừ trường hợp da nhạy cảm. Biện pháp an toàn nói chung là nên tránh tiếp xúc với vật liệu thường xuyên với thời gian dài. Rửa sạch các vết rây ra tay bằng nước khi ướt, sử dụng chất tẩy thích hợp khi vết rây đã khô.

Tiếp xúc với mắt: Không gây hại gì, không cần phải áp dụng các biện pháp ngăn ngừa nào đặc biệt. Tuy nhiên do mắt là vùng nhạy cảm vì vậy cần tránh để vật liệu tiếp xúc với mắt. Trong trường hợp bị rây vào mắt nên rửa sạch ngay bằng nước sạch.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đặc tính	Thí nghiệm	Giá trị tiêu biểu
Màu sắc khi ướt		Nâu
Màu sắc khi khô		Đen
Dạng nhìn thấy		Đặc, dạng kem mịn
Hàm lượng chất rắn		> 50%
Tỉ trọng riêng		1
Thời gian khô bề mặt		4 đến 6 giờ, phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm
Độ phủ		0.50-0.75 lít/m ² cho một lớp
Điểm chớp cháy		Gốc nước, không cháy
Chịu nhiệt, 100°C		Không bị chảy lún hoặc phồng rộp
Mức độ trao đổi hơi nước	ASTM E96	5g/m ² /24 giờ
Độ bền kéo - gia cố bằng FG4	ASTM D412	2 N/ mm ²
Độ cứng bề mặt - gia cố bằng FG4	ASTM D2240	50
Lấp vết nứt, gia cố bằng FG4	ASTM C836	Có thể bít được vết nứt tóc 2mm
Khả năng chịu nước và hóa chất		Chịu được nước, cồn, hầu hết dung dịch muối, một vài loại axit và kiềm. Không chịu được dầu, dung môi và một vài chất tẩy.

Ghi chú:

Sản phẩm của Shell được đảm bảo không có sai sót trong quá trình sản xuất và được bán ra theo tiêu chuẩn riêng của Shell, bằng dữ liệu kỹ thuật này được cung cấp nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng sản phẩm, và trong khi cố gắng thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo độ chuẩn xác của nội dung theo trình độ phát triển kỹ thuật mới nhất, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm đối với bất kỳ công trình nào có sử dụng sản phẩm, bởi vì không kiểm soát được phương pháp thi công và điều kiện cụ thể tại hiện trường.

RỬA DỤNG CỤ

Rửa dụng cụ ngay sau khi dùng bằng nước sạch. Sử dụng xăng hoặc white spirit khi vật liệu đã khô. Trong quá trình thi công đặt dụng cụ trong nước khi không sử dụng.

LƯU KHO

Nhiều hơn 24 tháng với điều kiện vỏ dụng cụ còn nguyên vẹn trong khoảng nhiệt độ từ 5°C đến 40°C.

ĐÓNG GÓI

Flintkote 3 1, 3.5, 18, 200 lít

Các sản phẩm đi kèm

Flintkote Black Primer 18, 200 lít

Flintkote PF 4 3,5, 18, 200 lít

Flintkote Penetration Primer 18, 200 lít

Các sản phẩm bổ sung

Flintkote Colourflex 1kg, 5kg, 22,5kg (18 lít)

Flintkote Decoralt 18 lít

Flintkote Aluminium 18 lít

Lưới thủy tinh Flintkote FG4 1mx100m/cuộn

Lưới Flintkote Spunbon 1mx300m/cuộn

Ghi chú: Xin vui lòng liên hệ với Công ty Shell tại nước sở tại để nhận thông tin và cung cấp các sản phẩm trên