

Method Statement for Application Sika Limited (Vietnam)

SỬ DỤNG CHẤT THÁO DỖ VÁN KHUÔN

Phạm vi:

Mô tả cách sử dụng tác nhân tháo dỡ ván khuôn để tạo bê tông có bề mặt hoàn thiện đẹp.



Các thông tin này và mọi tư vấn khác được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công đúng cách trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Các thông tin này chỉ sử dụng cho (các) thi công và (các) sản phẩm ghi cụ thể tại đây. Trong trường hợp có thay đổi về tham số thi công, chẳng hạn như cốt liệu, v.v., hoặc trong một trường hợp thi công khác, hãy tham khảo ý kiến của Phòng Kỹ Thuật Sika trước khi sử dụng. Các thông tin ở đây không có nghĩa là người sử dụng không cần thí nghiệm sản phẩm trước khi ứng dụng cho mục đích thi công của mình. Mọi đơn hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu này theo yêu cầu.

HEAD OFFICE: Nhơn Trạch 1 IZ, Đồng Nai; Tel: +84 61 3560700; Fax: +84 61 3560699; sikavietnam@vn.sika.com

SALES OFFICE: 8 Nguyễn Huệ, fl. 3, Dist.1, HCMC; Tel: +84 8 8256040; Fax: +84 8 8256042

HÀ NỘI: 133 Thái Hà, fl. 2, Đống Đa, Hà Nội; Tel: +84 4 8572934; Fax: +84 4 8572936

ĐÀ NẴNG: 155 Trần Phú, fl. 8, Hải Châu, Đà Nẵng; Tel: +84 511 873351; Fax: +84 511 873353

CẦN THƠ: 86 Mậu Thân, An Nghiệp, Ninh Kiều, Cần Thơ; Tel: +84 71 731272; Fax: +84 71 731274



I. SẢN PHẨM CỦA SIKA HIỆN ĐANG CÓ SẴN

Separol

- Chất tháo dỡ ván khuôn cho các ván khuôn bằng gỗ, nhựa và thép
- Sử dụng được ngay
- Bảo đảm bề mặt hoàn thiện của bê tông đẹp

Sika Form Oil WB2

- Tác nhân tháo dỡ ván khuôn gốc Nhũ Tương cho các ván khuôn bằng gỗ, nhựa và thép
- Sử dụng được ngay
- Được sử dụng chủ yếu cho những khu vực cấm sử dụng chất dễ cháy.

II. CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Ván khuôn phải được làm sạch giữa các lần sử dụng.

- Separol phải được thi công lên ván khuôn khô hoặc hơi hơi ẩm.
- Sika Form Oil WB2 phải được thi công lên ván khuôn khô.

III. QUI TRÌNH THI CÔNG

Đối với Separol và Sika Form Oil WB2

- Có thể thi công bằng chổi hoặc bằng phương pháp phun.
- Thông thường chỉ cần thi công một lớp. Vui lòng tham khảo Bản chi tiết sản phẩm.
- Mật độ tiêu thụ: thông thường một lít Sika Form Oil WB2 thi công được 30-35 m², và mỗi lít Separol thi công được 42 m² ván khuôn bằng thép.
- Bảo vệ lớp phủ vừa mới thi công tránh mưa.

Lưu ý: Vui lòng tham khảo Bản chi tiết sản phẩm để biết thêm chi tiết.